FICHA TECNICA

Mistral

Descripción	Pintura plástica mate a base de emulsión acrílico-estirenada.
Usos	Interior Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general. Su uso está indicado en paredes y techos.
Propiedades	• Buena opacidad • Buen rendimiento • Buena lavabilidad • No salpica • Máxima blancura
Beneficio clave	• Carta colores Mix (calibrado) • Recomendado para superficies grandes y techos, minimiza los rebrillos.
Colores y tamaños	Blanco (4 L-10L- 15 L)
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Copolímeros acrílico-estirenados. Pigmentos: Dióxido de Titanio, cargas minerales y pigmentos seleccionados. Disolvente: Agua. Aspecto: Mate Profundo Densidad: 1.68 ± 0.04 g/ml Secado a 23ºC: 30 minutos. Repintado a 23ºC: Después de 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. Rendimiento teórico: 10 – 14 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 25 g/l COV.
Certificaciones y ensayos	• Brillo: Mate Profundo (Norma UNE-EN 13300) • Resistencia al frote: Clase 3 (Norma UNE-EN 13300) • Opacidad: Clase 3 (Norma UNE-EN 13300) a un rendimiento de 10 m^2/L con una relación de contraste de 95,7%.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola. Disolvente: Agua. Dilución: Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente. Limpieza de utensilios: Agua Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

	Superficies nuevas	Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir la pintura con aproximadamente un 20-30% de agua.
	Yeso muerto o pulverulento	Imprimar con Preparación Fijadora Brufix.
	Hierro / Acero	Imprimar con Preparación Antioxidante Brumín
	Madera	Imprimar con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic.
	Acabado	Aplicar una o dos capas de Mistral Mate.
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Mistral Mate. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimar con la Preparación Fijadora Brufix hasta conseguir un soporte firme. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u> En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 20-30%. Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimarse con la Preparación Selladora Sellatine para evitar sangrados posteriores.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 12/13

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**